LuxuryOn Primer ADESIVO
Специальная грунтовка «Кварц» для внутренних и наружных работ

Область применения: Специальная грунтовка применяется как грунт под следующие покрытия: Минерал-рельеф, Минерал-стоун, Фибро-стоун, Фибро-фасад, Уникварц. Применяется для укрепления оснований, лучшей адгезии с покрытиями. Колеровка грунта «Кварц» под фасадные покрытия позволяет уменьшить расход материалов.

Грунтовка «Кварц» — эмульсия белого цвета, созданная на основе акриловых смол и мелкого «песка», имеет сатинированный (с небольшим блеском) шероховатый внешний вид.

Использование: Грунтовка **«Кварц»** служит для обеспечения лучшей адгезии при нанесении покрытий «под старину».
Без разбавления наносится на стены, состоящие из бетона, шпатлевки, кирпича, гипса или гипсокартона, цемента. В случае, если стены старые, необходимо обязательно нанести два слоя грунтовки «Кварц».

Свойства:
- создание водонепроницаемого и эластичного слоя, позволяющего, тем не менее, стенам «дышать»;
- быстрое высыхание;
- великолепная адгезия;
- простое нанесение.

Основные показатели:
- **цвет:** белый;
- **плотность:** при температуре +25°C (по ASTM D1475): ±1,30кг/л;
- **вискозность:** при температуре +25°C (Brookfield DV-III, spindle 28, скорость 20 по ASTM D 2196): ±13500 cps;
- **проникновение водяного пара:** (ASTM E 96-80): слой 400мм;

Нанесение:
1) подготовка поверхности: перед нанесением грунтовки «Кварц» поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и очищенной от пыли и инородных частиц;
2) наносить грунт «Кварц» при температуре окружающей среды от +5° до +30°C.
Перед нанесением тщательно размешать грунт «Кварц» механическим смесителем. Наносить грунт «Кварц» широкой кистью, щеткой или краскопультом с широким соплом.
РАСХОД: приблизительно 0,2 кг/кв.м.

Очистка инструментов: немедленно после использования - водой.

Хранение: 3 года в герметически закрытой заводской упаковке при температуре ±5°C.

Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должно проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.