Luxury Project Paint CREPCO

Матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к влажной уборке. Для внутренних помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты и т.п.) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, старым водно-дисперсионным и органическим покрытиям, а также по загрунтованным металлическим поверхностям. Рекомендуется для окраски любых типов обоев.

База:	• Белая
Свойство покрытия:	Влагостойкое, стойкое к влажной уборке. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.), кроме мест с прямым попадание воды, допускается попадание брызг воды.
Экологичность:	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Мел, известковые краски и непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Старые покрытия обезжирить, для чего промыть водой с мылом, моющем средством или 3% раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. Неровности, трещины зашпаклевать.
Схема нанесения:	Первый слой: PRIMER ACRILICO Второй и Третий слой: Luxury Project Paint /ВЛАГОСТОЙКАЯ/
Технология нанесения:	Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 5%. Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать акриловой пропиткой типа PRIMER ACRILICO. Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С не менее 1 часа. Время высыхание может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Колеровка:	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
Инструмент:	Кисть, валик, краскораспылитель
Эксплуатация:	Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения (время полного схватывания материала).
Средний выход с 1кг:	8 кв.м. Точный расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины наносимого слоя, техники нанесения.
Хранение и транспортировка:	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.