«Air Mass»

Структурное декоративное покрытие для внутренних работ

Описание: Декоративное покрытие универсального применения, при использовании различных инструментов и техник нанесения можно добиваться большого количества фактур.

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, с добавлением импортных сополимеров и специальных добавок.

Предназначение: Внутренняя отделка жилых, офисных и других помещений, возможно применение во влажных помещениях.

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не наносить на влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски.

Подготовка поверхности: При нанесении данного покрытия достаточно отштукатурить стены, отшпатлевать высококачественной финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтом «Универсальный» или «PolyAcryl Concentrate», разведенным водой 1:8. При использовании во влажных помещениях обработать грунтом «Влагозащитным».

Расход материала: Д/п «Air Mass» 0,8-1,5 кг/кв.м., в зависимости от выбранного рельефа, ВД АК 0,35 кг/кв.м.

Особенности: При нанесении финишного слоя можно использовать как перламутровые гели, так и прозрачную восковую эмульсию.

Оборудование: Пластиковая гладилка, шпатель, валик, краскопульт.

Нанесение: Нанесение происходит в два этапа:

1. Железной или пластиковой гладилкой берутся небольшие части массы и наносятся на стену с учетом выбранного рисунка. В таком порядке наносится полностью на поверхность стены. Возможно применение структурных валиков для придания нужного рисунка поверхности.
2. После нанесения д/п «Air Mass» наносится ВД АК, заколерованная в нужный цвет, при помощи краскопульта или валика. Далее используя наждачную бумагу №240 снимается верхний слой ВД АК до появления д/п «Air Mass», при чем «глубина» зашкуривания зависит от выбранного рисунка. После зашкуривания, образовавшиеся проблески д/п «Air Mass» железнят с помощью шпателя или металлической гладилки.

Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.**