LuxuryOn PolyAcryl Concentrate

Грунт «Праймер» концентрированный

Описание: Жидкость молочного цвета, с лёгким запахом ванили, без сгустков и сухих примесей, возможно образование незначительного осадка при длительном хранении.
Состав: Акриловые смолы, пластификатор, антисептик, спец. добавки, ароматизатор.
Предназначение: Неразбавленный, применяется для укрепления разрушающихся оснований, пропитки ЦСП, ГВЛ, ДСП, шифера, фанеры, гипсокартона, для придания им влагостойкости, а также как клей по пластмассе, дереву, фанере, стеклу, оргстеклу, бумаге, картону, ткани, полиэтилену.

Рецепты применения концентрата:
Грунт стандарт: (супер концентрат 1:9 вода) для промышленных объектов, капитального строительства жилых домов, где требуется экономичный подход.
Грунт фасад: (супер концентрат 1:7 вода) пропитка и укрепление фасадов, где требуется качественная подготовка, значительно снижает расход краски и упрощает процесс.
Пропитка укрепляющая: (супер концентрат 1:4 вода) укрепляет основание у осыпающихся поверхностей, пропитывает пористые основания, применяется как высококачественный грунт при евроремонтах, значительно снижает расход краски.
Грунт влагозащитный: (супер концентрат 1:3 вода) для сверх влажных помещений, влагоизоляции стен и грунтования очень пористых и не крепких оснований.
Добавка укрепитель: в ВД-АК краски для придания влагостойкости (от 5-20%), в цементные растворы для их укрепления, водостойкости, пластичности (от 0,2-2%).
Условия при окраске:
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от больших наслоений пыли, не должно быть масленых, химических, жировых пятен. Оптимальная t° поверхности 10-25° С. Минимальная t° нанесения +5, максимальная t нанесения +40 С. Не наносить на влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Разводить водой, но не более 20 %.

Расход материала:

- грунт 0,15-0,2 кг/кв.м.- в зависимости метода нанесения 1 литр на 6-8 м2. Относительная плотность материала 1,04 кг/1л

Оборудование:

Кисть, валик, краскопульт.

Нанесение:

Наносить равномерным слоем без видимых пропусков, подтеков, больших капель. Если поверхность оказалась пористой, повторите операцию.

Срок и условия хранения:
Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: Производитель гарантирует качество продукции, в случае обнаружения вами недостатка качества или каких либо проблем с нашей продукцией, а также просто пожеланий, просим вас незамедлительно написать письмо в произвольной форме, с указанием проблемы
(пожелания) и вашего контактного телефона. Мы обязательно свяжемся с вами и совместно разберемся в ситуации.
Письмо просим оставить у представителя магазина, где вы приобрели товар.
Нам очень важно ваше мнение о нашей продукции, поэтому мы поддерживаем двухстороннюю связь между производителем и покупателем.

По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должно проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.