«Clay white»

структурное декоративное покрытие для внутренних работ

Описание: Декоративное покрытие для создания таких эффектов как дикий камень, мазанка, прованс, карта мира и другие. Износостойкое, паропроницаемое, удерживает толщину слоя до 5мм.

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, с добавлением мелкодисперсного наполнителя и короткого фибро-волокна.

Предназначение: наносится на сухие и чистые поверхности внутри помещения. Разнообразие цветовых оттенков безгранично и определяется по вашему выбору. Способ нанесения прост и бесконечно разнообразен, он зависит от вашей фантазии. Нанесение грубыми рваными движениями придаёт интерьеру своеобразный и неповторимый облик.

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не наносить на влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски.

Подготовить поверхности: Отштукатурить стены и загрунтовать грунтом «Primer Micro Adesivo» или «Primer Adesivo» в зависимости от выбранной толщины слоя нанесения «Clay white».

Расход материала:

- Грунт «Primer Micro Adesivo» 0,2кг/кв.м. или «Primer Adesivo» 0,2кг/кв.м.
- Масса 1-2 кг/кв.м.- в зависимости от выбранного рельефа.
- Финишное лессирующее покрытие производства LuxuryOn «Concentrated matte wax/varnish»: от 0,1 кг/кв.м.

Особенности: Структура покрытия позволяет скрывать неровности на поверхности и не требует тщательной подготовки стен

Оборудование: Пластиковая или металлическая гладилка, шпатель; Кисть, губка.

Нанесение: «Clay white» это трех компонентное покрытие, состоящее из специальной грунтовки «Primer Micro Adesivo» или «Primer Adesivo», самой отделочной массы и колерованного финишного лессирующего состава, следовательно, оно само декоративное покрытие наносится тоже в три этапа.

1. На зашпаклеванную акриловыми шпатлевками, необязательно идеально выровненные стены наносится грунтовку «Primer Micro Adesivo» или «Primer Adesivo» кистью, валиком или из пульверизатора, высыхание 8-10 часов.
2. При помощи шпателя и гладилки основной отделочный слой равномерно наносится на поверхность, при этом места наплывов, рваных участков, а также на хлест слоев определяется вами, так же возможно нанесение специальной кистью как полностью поверхности, так и отдельных участков, возможно так же использование трафаретов, штампов и других искусственных орнаментов. Высыхание 24-48 часов.
3. Нанесение финишного лессирующего состава: А) Колеровка состава в выбранный вами цвет.
   Б) Нанесение состава производится, не отрываясь от угла до угла при этом лучше всего использовать специальную кисть и губку. Кистью воск хаотично наносится, а влажной губкой или тканевой салфеткой

затирается сверху для придания рисунку глубины. Из-за природы покрытия оно обладает пятнистостью, имитируя природную скалу. Применяя разные техники нанесения возможно или уменьшить пятнистость или наоборот усилить. Возможны так же варианты использования двух лессировок колерованных в разные цвета, сначала наносится один цвет по указанной выше технологии после окончательного высыхания 12-24 часа, по такой же технологии наносится другой цвет.

С) Для придания покрытию более однородного цвета следует перед нанесением колерованного состава нанести не колерованный разбавленный состав 1:1 с водой (кисть, валик, пистолет).

Износостойкость: Можно мыть водой или мыльным раствором, используя губку или мягкую тканевую салфетку.

Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должно проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.