# «LuxuryOn Project Paint PRO»

**Шелковисто-матовая краска, с особо высокой степенью износостойкости**

Шелковисто-матовая латексная краска для высококачественной отделки внутри помещений, особо стойкая к мытью и истиранию. Сбалансированная краска по долговечности, матовости, укрывистости и простоте в работе. Долговечная в коммерческих и жилых помещениях, с высокой устойчивая к истиранию. Обеспечивает прочное и моющееся покрытие (моется вся поверхность). Легко подкрашивается и перекрашивается.
Красится по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, старым водно-дисперсионным и органическим покрытиям, а также по загрунтованным металлическим поверхностям. Рекомендуется для окраски любых типов обоев.

| | |
|---|---|
| База: | • Белая, шелковисто-матовая – А<br>• Бесцветная, шелковисто-матовая - С |
| Свойство: | • Подходит для помещений, требующих частое мытье стен, в том числе с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, больницы и школы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты, бассейны и др.), кроме мест с прямым попадание воды, допускается попадание брызг воды.<br>• Имеет высокую степень белизны и укрывистости.<br>• Паропроницаемая.<br>• Влажное истирание (истираемость): класс 1 по DIN EN 13 300, соответствует «устойчивая к истиранию».<br>• Низкий расход. Укрывистость 8 м2/л (0,18кг/м2).<br>• Плотность: около 1,45 г/см³.<br>Замечание: вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных. |
| Экологичность: | На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Без растворителей.<br>Соответствует предельной концентрации летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза в группе A/a (2010). |
| Колеровка: | Колеруется колеровочными пастами. Допускается ручная и машинная колеровка пастами для водно-дисперсионных красок.<br>При колеровки в яркие или средне насыщенные цвета на базе “С” - рекомендуется предварительно нанести слой грунтовочной краски база “А” (или краску база “А”), заколерованной в похожий оттенок. |

| | |
|---|---|
| | Может потребоваться нанесение второго слой для укрытия окрашиваемой поверхности.<br>На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать. |
| Состав | Вода, акриловое связующее, натуральные наполнители и пигменты, улучшающие добавки |
| Меры предосторожности и утилизация | Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды. Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, а также как бытовой мусор. |
| Технология нанесения: | Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 5% (0,05кг воды на 1кг краски).<br>Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Влажность поверхности – не более 8%. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».<br>Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С не менее 1 часа. Время высыхание может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.<br>После окончания работ инструмент тщательно вымыть водой. |
| Инструмент: | Кисть, валик, краскораспылитель |
| Время высыхания (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%) | Через 3 часа – покрытие сухое (мыть нельзя). Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения (время полного схватывания материала). |
| Эксплуатация окрашенной поверхности: | Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента уборка поверхности не допустима. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность укрыть защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой щеткой или тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9), мыть мягкой ветошью типа микрофибры без лишних усилий.<br>Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие ткани, губки и щетки. |

| | |
|---|---|
| | Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена. Избегать точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность протереть микрофиброй, смоченной чистой водой, без лишних усилий.<br>После проведения уборки возможно изменение блеска покрытия (”эффект письма”) вследствие механического воздействия (трение при очистке), что не является дефектом и не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия. |
| Средний расход: | Project Paint - 8 м2/л (0,18кг/м2), 2 слоя<br>PRIMER ACRILICO - 10 м2/л (0,1кг/м2), 1слой<br><br>Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса. |

**Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!**