LuxuryON

LUXURYON «STONE COLLECTION» (Коллекция камня)

Тип покрытия: Декоративная штукатурка на минеральной основе, с натуральным мраморным наполнителем
Область применения: Внутренние и наружные работы. Стены, потолки, колонны, фасады.
Класс пожарной безопасности: НГ / КМ0 – негорючая, взрывобезопасная

1. Назначение

Создание фактурных покрытий с эффектом:

- травертина
- известняка
- бетона
- оштукатуренной стены

Рекомендована для использования на путях эвакуации, в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности:

- медицинские и образовательные учреждения
- помещения вместимостью более 300 человек

2. Состав

Компонент	**Характеристика**
Связующее	Выдержанная известь
Наполнитель	Натуральная мраморная крошка (фракции: FINE, 500, 1000)
Растворитель	Вода
Добавки	Минеральные модификаторы

Не содержит: тяжёлые металлы, ароматические, хлорсодержащие и токсичные вещества.

3. Пожарно-технические характеристики

Параметр	Значение
Группа горючести	НГ (негорючий)
Класс пожарной опасности	КМ0/НГ

4. Физико-механические свойства

Показатель	Значение
Цвет	Натуральный белый (возможна колеровка)
Влагостойкость	для сырых помещений (без капельной влаги)
Биологическая стойкость	предотвращает плесневые грибы
Долговечность	высокая (минеральное покрытие)
Экологичность	водная основа, без запаха

5. Расход материала (в зависимости от фракции и техники)

Марка 500 (среднезернистая): 0,85кг в один слой, 1,2кг в два слоя с эффектом «карта мира» Марка 1000 (среднезернистая): 1,2кг в один слой, 1,8кг в два слоя с эффектом «карта мира»

Расход указан для сплошного нанесения. Фактические значения зависят от рельефа и впитываемости основания.

6. Подготовка поверхности

Основание должно удовлетворять требованиям:

- Влажность ≤ 8%
- Прочность – без отслоений, пыли, трещин
- Свежая штукатурка выдерживается не менее 30 дней (для карбонизации)

Грунтование (обязательно):

Этап	Состав	Кол-во слоёв	Сушка
1	LUXURYON smart primer или LUXURYON Грунт глубоко проникновения tf	1	2 часа
2	Грунт Кроющий зернистый под фактурные штукатурки (адгезионный слой)	1	2 часа

7. Условия нанесения

Параметр	Допустимые значения
Температура воздуха и основания	от +8 °C до +30 °C
Относительная влажность	не более 80%

Параметр	Допустимые значения
Запрещено нанесение	под прямым солнцем, под дождём, при сильном ветре (для фасада)

Разбавление водой: не более 10% от массы материала.

8. Сушка и твердение

Режим	Время (при 20°C / 60% влажности)
Межслойная сушка	6 часов
Высыхание до перекрашивания	24 часа
Полная карбонизация	30 суток

9. Уход за готовым покрытием

- Влажная уборка возможна не ранее чем через 4 недели после нанесения (после полной карбонизации).
- Избегать абразивных чистящих средств.

Хранение и транспортировка При температуре не ниже +5С в плотно закрытой таре. Не замораживать!